

Servocret WSM

Wand-Spachtelmasa

- Voor het egaliseren en vlakzetten wand en plafond
- Voor toepassing binnen
- Laag verbruik
- Gemakkelijke verwerking
- Goede nabewerking mogelijk

Eigenschappen en toepassingsgebieden

Standvaste, cementgebonden, spachtel- en egalisatiemassa voor het egaliseren en vlakzetten van wand en plafond, het opvullen van grotere oneffenheden en gaten binnen (niet in constant natte ruimten). Dankzij de volledige kristallijne binding van het aanmaakwater droogt **Servocret WSM** bijzonder snel en hardt het ook in dikke lagen bijzonder spanningsarm uit.

Servocret WSM is geschikt als ondergrond voor tegelwerk en natuursteen, stucafwerkklagen en verf. **Servocret WSM** kan ten behoeve van een neutraal wit oppervlak na te zijn voorgestreekt met een geschikte uitvlakmasa's worden nabehandeld.

Technische gegevens

Kleur	grijs
Toepassingsbereik	wanden en plafonds, binnen
Laagdikte	2 mm tot ca. 30 mm
Verbruik	ca. 1,1 kg/m ² per mm laagdikte
Verwerkingstemperatuur	+5°C tot +25°C (ondergrond)
Aanmaakwater (20 kg)	ca. 5,4 ltr
Rijptijd	ca. 5 minuten (nogmaals doormixen)
Verwerkingstijd*	ca. 40 minuten
Geschikt als ondergrond*	
- voor keramische tegels	na ca. 3 uur
- voor natuursteen en overige wandbekleding en verf	na ca. 24 uur
Opslag	droog opslaan, ca. 6 maanden houdbaar
Kenmerk volgens richtlijn	irriterend (bevat Portlandcement)
gevaarlijke stoffen	
Giskode	ZP1 - Chromaatarm volgens TRGS 613
Emicode	EC1 conform GEV

* Bij +20°C en 65% rel. vochtigheid. Hogere temperaturen verkorten, lagere temperaturen verlengen deze waarde overeenkomstig.

Technisch merkblad

Vorbereiding ondergrond

De ondergrond moet schoon, stof- en vetvrij en draagkrachtig zijn. Oude, niet vastzittende of zwakke verflagen alsook loszittende afwerkklagen en behang verwijderen. Zuigende ondergronden, zoals cement- en kalkcement afwerkklagen, beton e.d. met **Okamul GG** of **Okatmos UG30** voorstrijken. Niet-zuigende ondergronden zoals vaste, draagkrachtige verflagen of bestaand tegelwerk met **Okatmos UG30** (onverdund) voorstrijken.

>> Gips en kalkhoudende ondergronden altijd zorgvuldig en volledig voorstrijken.

Verwerking

Servocret WSM wordt met schoon water en een mechanische menger (max. 600 omw./min.) klontvrij gemengd. Niet meer materiaal aanmaken dan binnen 30-40 minuten kan worden verwerkt. Na ca. 5 minuten rijptijd nogmaals kort doormixen. Aansluitend de spachtelmasa met een truifel of vlakspaan aanbrengen, modelleren resp. vlakzetten. Het oppervlak desgewenst nadat de spachtelmasa begint aan te trekken (ca. 1 uur) nabewerken. Tijdens de droging directe zonnestraling of tocht vermijden. In geval van twijfel een proef zetten.

Reiniging

Gereedschap direct na gebruik met water schoonmaken.

Verpakking/Palletisering

54 x 20 kg papierzakken

Art.-Nr.

11027

Stand: 29.10.03

Met het verschijnen van dit technisch merkblad vervallen alle voorafgaande merkbladen. Deze opgaven zijn gebaseerd op ervaringsgegevens en dienen als advies voor de verwerker. Het betreft echter uitsluitend een algemene aanwijzing. Een aansprakelijkheid voor het resultaat van uw werk kunnen wij niet aanvaarden, daar wij geen invloed hebben op de juiste verwerking en de uitvoeringscondities in ieder afzonderlijk geval niet kennen. In alle gevallen verdient een praktijktest voor de uitvoering aanbeveling.